Bona Traffic HD

NOUVEAU 2012

Fiche technique

Finition

Bona Traffic HD (*HD = High Durability*) est un vitrificateur pour parquet bi-composant polyuréthane pour le traitement de sols en bois dans les espaces publics qui sont soumis à un trafic intensif. Ce vitrificateur combine les performances ultimes à une formulation écologique, conçue pour des résultats durables à l'égard du sol et de l'environnement. Bona Traffic HD n'a quasiment pas d'odeur et il a obtenu le certificat DIBT (Allemagne) grâce à ses émissions faibles.

- Excellente résistance à l'usure, aux rayures et particulièrement résistant aux marques de chaussures et produits chimiques
- Moins de 4% COV
- Durcissement plus rapide
- Formulation claire et non-jaunissante
- Développement de performance plus rapide
- Considérablement peu d'odeur
- Certificat DIBt

Disponible en:

- Satiné
- Mat
- Extra Mat

Données Techniques

Type de laque	: laque bi-composante polyuréthane en phase aqueuse
Matières solides	: env. 32%
COV	: max. 52 g/litre (durcisseur inclus)
Résistance à l'usure	: 1-2 mg/100 tr. (SIS 923509)
Brillance (à 60°)	: satiné: env. 40-45% ; mat: env. 20-25% ; extra mat: env. 10%
Mélange	: 1 partie Bona Traffic HD durcisseur sur 10 parties Bona Traffic HD
Potlife	: 4 heures à 20°C (moins si température plus élevée)
Dilution	: si nécessaire, diluer avec 4% de Bona Retarder pour un temps ouvert plus long
Temps de séchage	: - Ponçage / surlaquage: 2 à 3 heures* - Passage léger: 24 heures* - Durcissement complet: 5 jours*
Outil	: rouleau Bona pour vernis en phase aqueuse
Consommation	: 8-10 m²/litre (120-100g/m²) par couche de vernis
Sécurité, vernis	: non classifié
Sécurité, durcisseur	: classifié (voir fiche de sécurité)
Nettoyage	: enlever les résidus des outils avant de les nettoyer avec un minimum d'eau. Le produit séché peut être enlevé avec de l'acétone.
Conservation	: 1 an après la date de production dans l'emballage d'origine non ouvert
Stockage/transport	: température entre au moins +5°C et maximum +25°C
Déchet	: disposer des résidus et des bidons vides selon les réglementations locales.
Conditionnement	: bidons de 4,95 litres (durcisseur incl.) 3 x 4,95L par carton / 36 cartons par palette

Dans les conditions normales, 20°C/60% h.r.

Préparation

Avant d'appliquer le vernis, la surface doit être prétraitée avec une couche de fond Bona en phase aqueuse. Contrôler si le sol est acclimaté à la température ambiante d'application. La surface doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autres impuretés. Laisser acclimater le vernis et le durcisseur à la température ambiante, poser le filtre et bien secouer le bidon avant l'usage.

Meilleures conditions d'application : température entre 18-25°C et humidité de l'air de 40-60%. Des températures élevées et une humidité basse de l'air diminuera le temps de séchage ; températures basses et humidité élevée de l'air prolongent le temps de séchage. **Température minimale d'utilisation : 13°C.**

www.bona.com/vernisBE-fr

Bona NV - SA
Leuvensesteenweg 510 B 5
1930 Zaventem
T: +32 (0)2 721 27 59
F: +32 (0)2 721 17 11
infobelgium@bona.com

Bona Traffic HD

NOUVEAU 2012

Fiche technique

Finition

Schéma d'application

Bois non traité:

1x Bona couche de fond en phase aqueuse

Egrenage avec grain 150

2x Bona Traffic HD

Surface préalablement vitrifiée

1x Bona Prep system

1-2x Bona Traffic HD

Attention: il est déconseillé d'appliquer plus de deux couches complètes par jour, pour raison de gonflement excessif du bois. Bien ventiler la pièce durant le temps de séchage. De mauvaises conditions de séchage affaiblissent la finition et causent ainsi une mauvaise adhésion.

Disponible en:

- Satiné
- Mat
- Extra Mat

Mode d'emploi

1. Ajouter 10% Bona Traffic HD Durcisseur au vernis. Tout de suite bien secouer le bidon pendant 1 minute. Le mélange vernis/durcisseur doit être utilisé dans les 4 heures suivant sa préparation.
2. Appliquer le vernis à l'aide d'un rouleau Bona pour vernis en phase aqueuse, alternativement dans le sens du bois et dans l'autre sens, pour éviter des accumulations du produit. Maintenir toujours un « bord humide » afin d'éviter des recouvrements. Bien laisser sécher avant d'appliquer la couche suivante. Tenir compte d'un temps de séchage plus long pour chaque couche additionnelle.
3. Si nécessaire, égrener avec un treillis ou le Bona Scrad System, grain 150 (ou plus fin) et enlever la poussière de ponçage avant d'appliquer la couche finale. **Note :** si vous avez laissé sécher la couche précédente pendant plus de 24 heures, il faut toujours effectuer un égrenage intermédiaire.

Après env. 8 heures on peut prudemment marcher sur la surface. Laisser sécher au moins environ 1 semaine avant de reposer les carpettes et moquettes et les meubles. Eviter pendant cette période de séchage un nettoyage humide du parquet.

Entretien

Nettoyer le sol avec Bona Cleaner ou le Produit d'entretien pour Parquet Bona et le pad à microfibres. Pour l'entretien de la couche de finition, le parquet peut être surlaqué de façon intermédiaire, avec des couches supplémentaires. La fréquence de ceci peut considérablement être réduite si le sol est traité périodiquement avec Bona Freshen Up ou Bona Rénovateur pour parquet, afin de raviver un sol terni et de pouvoir y appliquer des couches de vernis sans devoir poncer d'abord jusqu'au bois nu.

Instructions détaillée pour l'entretien, voir **www.bona.com**

Information importante

Avant l'application du produit, l'utilisateur doit bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne peut garantir que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. L'utilisation professionnelle et ainsi correcte du produit n'est pas sous la responsabilité de Bona. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.

www.bona.com/vernisBE-fr

Bona NV - SA
Leuvensesteenweg 510 B 5
1930 Zaventem
T: +32 (0)2 721 27 59
F: +32 (0)2 721 17 11
infobelgium@bona.com